



31020 San Polo di Piave (Tv)
Via dell'Industria, 6
Tel. +39 0422.85.66.44
Fax +39 0422.20.61.19
info@colortech.biz
www.colortech.biz

 Made in Italy



TECSTIR®
PS Compounds

Compounds Materie Plastiche Masterbatches

Compound di Polistirolo (PS), colorato e naturale, per usi generali, estrusione, termoresistente e ritardante alla fiamma.

Compound of Polystyrene (PS), coloured and natural, for general purpose, extrusion, heat resistant and flame retardant.



PROPRIETÀ - Properties	NORMATIVA Standard	UNITA' DI MISURA Measurement unit	CONDIZIONI Conditions	K15	K30	N	GP	EX	SC	V0	EXV0	V2	EXV2
FISICHE - Physical													
Densità Density	ISO R183	g/cm ³		1,05	1,04	1,05	1,05	1,05	1,05	1,20	1,20	1,10	1,10
Ritiro allo stampaggio Linear shrinkage		%		0,3-0,6	0,3-0,6	0,3-0,6	0,3-0,6	0,3-0,6	0,3-0,6	0,2-0,4	0,2-0,4	0,2-0,4	0,2-0,4
Assorbimento H ₂ O Water absorption	ISO R62	%		< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
REOLOGICHE - Rheological													
Indice di fluidità Melt flow index	ISO R1133	gr/10 min	200°C - 5 kg.	10	23	15	12	5	6	15	8	15	8
MECCANICHE - Mechanical													
Resistenza all'urto IZOD con intaglio Notched impact strenght	ISO R180	J/m	23°C	-	-	50	90	120	70	90	110	90	110
Allungamento a trazione a rottura Tensile elongation at break	ISO R527	%	50 mm/min	-	-	40	55	65	40	40	55	40	55
Carico di rottura a trazione Tensile strenght at break	ISO R527	Mpa	50 mm/min	40	30	19	17	22	29	30	20	30	20
Modulo elastico a trazione Tensile modulus	ISO R527	Mpa	1 mm/min	3250	3100	2400	1700	1850	1950	2000	1900	2000	1900
Carico massimo a flessione Flexural strength	ISO 178	Mpa	2 mm/min	80	70	-	50	38	-	-	-	-	-
TERMICHE - Thermal													
Temperatura di distorsione HDT Heat distortion temperature	ISO 75B	°C	1,82 N/mm ²	82	75	81	79	78	73	-	-	-	-
Temperatura di rammollimento VICAT Vicat softening point	ISO 306/A	°C	9,8 N - 120°C	93	90	98	96	100	100	92	96	92	96
Temperatura di rammollimento VICAT Vicat softening point	ISO 306/B	°C	49 N - 120°C	88	85	89	86	92	94	82	88	82	88
COMPORTEMENTO AL FUOCO - Fire behaviour													
Indice di infiammabilità Flame rating	UL94	classe class	spessore 1,5 mm thickness 1,5 mm	HB	HB	HB	HB	HB	HB	-	V0	V2	V2
Indice di infiammabilità Flame rating	UL94	classe class	spessore 3 mm thickness 3 mm	HB	HB	HB	HB	HB	HB	V0	V0	V2	V2
Filo incandescente Glow wire test	IEC 60695-2-12	°C	spessore 3 mm thickness 3 mm	650	650	650	650	650	650	960	960	850	850
Descrizione Description				PS cristallo, media fluidità, per usi generali. <i>PS crystal, medium flow, for general purposes.</i>	PS cristallo, alta fluidità, per usi generali. <i>PS crystal, high flow, for general purposes.</i>	PS antiurto, buona fluidità, media resistenza all'urto. <i>HI-PS good flow, medium impact resistance.</i>	PS antiurto, media fluidità, buona resistenza all'urto. <i>HI-PS medium flow, good impact resistance.</i>	PS antiurto, bassa fluidità, alta resistenza all'urto, per estrusione e stampaggio. <i>HI-PS low flow, high impact resistance, extrusion and injection moulding.</i>	PS antiurto, bassa fluidità, buona resistenza all'urto, estetico. <i>HI-PS low flow, good impact resistance, aesthetic.</i>	PS antiurto, buona fluidità, buona resistenza all'urto, autoestinguente. <i>HI-PS good flow, good impact resistance, flame retardant.</i>	PS antiurto, media fluidità, alta resistenza all'urto, autoestinguente. <i>HI-PS medium flow, high impact resistance, flame retardant.</i>	PS antiurto, buona fluidità, buona resistenza all'urto, autoestinguente. <i>HI-PS good flow, good impact resistance, flame retardant.</i>	PS antiurto, media fluidità, alta resistenza all'urto, autoestinguente. <i>HI-PS medium flow, high impact resistance, flame retardant.</i>
Applicazioni Applications				Casalinghi, cancelleria, giocattoli, articoli medicali, contenitori per cosmetici, packaging. <i>Household goods, stationery, toys, medical products, containers for cosmetics packaging.</i>	Casalinghi, cancelleria, giocattoli, articoli medicali, contenitori per cosmetici, packaging. <i>Household goods, stationery, toys, medical products, containers for cosmetics packaging.</i>	Cancelleria, casalinghi, settore elettrico ed elettronico, giocattoli, contenitori per cosmetici, packaging. <i>Stationery, household goods, electrical and electronic field, toys, containers for cosmetics, packaging.</i>	Cancelleria, casalinghi, settore elettrico ed elettronico, giocattoli, contenitori per cosmetici, packaging. <i>Stationery, household goods, electrical and electronic field, toys, containers for cosmetics, packaging.</i>	Lastre e profili, settore elettrico ed elettronico, articoli tecnici <i>Sheets, profiles, electrical and electronics field, technical parts.</i>	Cancelleria, casalinghi, settore elettrico ed elettronico, giocattoli, contenitori per cosmetici, packaging. <i>Stationery, household goods, electrical and electronic field, toys, containers for cosmetics, packaging.</i>	Settore elettrico ed elettronico, articoli tecnici <i>Electrical and electronics field, technical parts.</i>	Lastre e profili, settore elettrico ed elettronico, articoli tecnici <i>Sheets, profiles, electrical and electronics field, technical parts.</i>	Settore elettrico ed elettronico, articoli tecnici. <i>Electrical and electronics field, technical parts.</i>	Lastre e profili, settore elettrico ed elettronico, articoli tecnici. <i>Sheets, profiles, electrical and electronics field, technical parts.</i>